



isolresine edilizie  
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)  
Tel/Fax: 080 4553227  
www.isolresine.it

# DECORAS 1



## RASANTE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE IN DISPERSIONE ACQUOSA

### DESCRIZIONE

Rasante monocomponente a base di resine in dispersione acquosa, caricato con inerti micronizzati esente da solventi. Indicato per il rivestimento verticale in quanto è un prodotto tissotropico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Può essere utilizzato su supporti in calcestruzzo, piastrelle in ceramica e rivestimenti a base di resine. Buona adesione anche su supporti leggermente umidi in quanto permette la permeabilità al vapore. Grazie alla sua elevata resistenza all'usura è ideale per le superfici soggette a continui lavaggi. Il prodotto è disponibile colorato oppure neutro per permetterne la colorazione in qualsiasi momento.

### UTILIZZI

Viene utilizzato per la realizzazione di rivestimenti a basso spessore di bagni e cucine sostituendo il classico rivestimento in ceramica, o comunque su ogni tipo di parete anche come decorazione.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici intonacate dovranno essere solide asciutte e ben stagionate, livellate e non inquinate da olio, detersivi vari o altre sostanze. Verificare il tipo di preparazione meccanica da effettuare ed applicare una mano di primer "DECORAS GRIP" interponendo rete portaintonaco da 80 g/mq. (vedi s.t) I fondi in piastrelle o comunque non assorbenti devono essere puliti e preparati con "DECORAS FONDO"(vedi s.t)

### MODALITA' D'USO

Il prodotto è pronto all'uso se già colorato, in alternativa si dovrà aggiungere in misura del 10% in peso, la pasta colorante desiderata  
-Previa preparazione del supporto applicare il primo strato di "DECORAS 1" mediante frattazzo o spatola in acciaio per intonaci stando attenti a non superare 1/1,5 mm di spessore onde evitare probabili lesioni di ritiro.  
-Ad essiccazione avvenuta (8 ore circa) sarà necessario effettuare una carteggiatura (carta vetro da 60/80) in modo da eliminare le sovrapposizioni

delle spatolature, quindi applicare il secondo strato di rasante in modo da ottenere una superficie omogenea.  
-Carteggiatura ulteriore (carta vetro 120/150) fino all'ottenimento dell'effetto desiderato, aspirare o spazzolare la polvere residua (non usare panni umidi) ed applicare due mani di protettivo poliuretano antigraffio "RESINPOOL" (finitura opaca, lucida o satinata) con un intervallo di 24 ore.

NB. Per superfici sottoposte a continui trattamenti con acqua, (box/ piatti doccia, ecc) è necessario l'utilizzo di resina epossidica "WATERPAV ULTRA T" preventivamente all'applicazione di "RESINPOOL"

### AVVERTENZE

Verificare la corretta consistenza del supporto considerando eventuali parti friabili o in fase di distacco (intonaci e piastrelle, ecc.)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura limite d'esercizio: + 5° C + 30° C  
Temperatura minima di applicazione: + 5° C  
Tempo di lavorabilità: in funzione della temperatura ambiente 30' circa  
Essiccazione a 20° C (30' - 45')  
Asciutto in funzione dello spessore applicato (2mm circa 4 ore)  
Indurimento: 8 ore circa  
Peso specifico: 1,7 kg/lit  
Resa: legata principalmente al tipo di supporto.  
Consumo medio: per rasatura in 2 mm di spessore di 1-1,2 kg/mq.  
Tempo di immagazzinamento: 12 mesi non oltre i 20° C  
Confezioni: latte da 5 kg - 10kg