



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINSTONE FINISH



PRODOTTO BICOMPONENTE A BASE DI RESINE POLIURETANICHE

DESCRIZIONE

Prodotto bicomponente a base di resine poliuretaniche per finitura e manutenzione di pavimentazioni esterne.

UTILIZZI

Viene utilizzato per eseguire manutenzione e finitura antiscivolo su nostro sistema drenante RESINSTONE e pavimenti in cemento stampato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In fase di finitura per RESINSTONE è necessario attendere la completa essiccazione della posa.

Per eseguirne la manutenzione, effettuare una leggera carteggiatura e depolverizzare il supporto.

Per il trattamento di pavimenti in cemento stampato assicurarsi che il supporto sia sufficientemente asciutto e privo di agenti non assorbenti.

MODALITA' D'USO

Miscelare componente A+B aggiungendo il 20% in peso di sabbia silicea 0,1 ed applicare a rullo o pennello in base alle esigenze in maniera uniforme su tutta la superficie.

Per supporti assorbenti applicare in doppia mano

CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicato come finitura su RESINSTONE conferisce compattezza alla superficie con buone capacità antiscivolo.

Applicato su pavimentazioni in cemento stampato conferisce un aspetto lucido ed impermeabile del supporto.

STOCCAGGIO

Confezioni da 10 kg (5 A + 5 B) - 2 kg (1 A + 1 B)

Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

AVVERTENZE

Verificare la corretta consistenza del supporto considerando eventuali parti friabili o in fase di distacco, e che lo stesso sia sufficientemente asciutto.

DATI TECNICI

Pot-life: 20 minuti

Temperatura limite d'esercizio: tra +10°C e +30°C

Tempo di lavorabilità: 50" a +25°C e umidità relativa non superiore a 50%

L'umidità del supporto non deve superare il 5%

Indurimento: 8 ore circa

Peso specifico: 1.1 Kg/Lt

Consumo medio: 150 g/mq

Finitura per RESINSTONE 200g/mq.

Finitura per cemento stampato 150g/mq.



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINSTONE FINISH



 www.isolresine.it

seguici su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine_edilizie