



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

PRIMER PU



PRIMER IN RESINA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE E IGROINDURENTE

DESCRIZIONE

Primer PU è un primer in resina poliuretanica monocomponente e igroindurente. Indicato principalmente per supporti porosi.

UTILIZZI

Il prodotto può essere utilizzato come consolidante, protettivo e impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo

• Come primer per prodotti a base solvente per la successiva verniciatura con nostro **RESINLUX 305**, **WATER EPOSS HACCP**, **RESINPOOL LUX COLORATO**

- Asciugatura rapida
- Resiste all'acqua stagnante
- Resiste ad alte temperature
- Resiste al gelo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata.

Il supporto necessita di essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può in qualche modo intaccare l'adesione della membrana. Il supporto deve essere compatto e coeso.

Il grado di umidità massima non deve superare il 5%.

Le nuove strutture in calcestruzzo devono essere asciutte, si consiglia di far passare almeno 28 giorni. Le coperture vecchie e deteriorate e le eventuali sostanze oleose, organiche e grasse devono essere rimosse tramite pulitura meccanica.

MODALITA' D'USO

0,15 - 0,2 kg/mq in unica applicazione. Questo consumo è basato per una applicazione a rullo su una superficie liscia e in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperature e metodi di applicazioni, possono alterare il consumo.

CONFEZIONE

Barattoli metallo da 1 Kg
Barattoli metallo da 5 Kg

CONSUMI

0,15 - 0,2 kg/mq in unica applicazione. Questo consumo è basato per una applicazione a rullo su una superficie liscia e in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperature e metodi di applicazioni, possono alterare il consumo.

AVVERTENZE

Primer PU non può essere applicato su superfici bagnate e poco consistenti.

Se utilizzato per pavimenti bisogna assicurarsi che le pendenze siano adeguate al deflusso delle acque piovane. L'umidità del supporto non deve superare il 4%. Una volta aperta la confezione, il prodotto deve essere consumato in quanto potrebbe continuare l'indurimento all'interno della confezione.



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

PRIMER PU



www.isolresine.it

seguici su: @isolresineedilizie isolresine isolresine_edilizie